

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE	
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)	
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824	
ADMISSION N°	1RH1704S1
SOCIETE TITULAIRE	PRODUIT
SIGNAUX GIROD	MELIA Route
BP 30 004 - BELLEFONTAINE 39 401 MOREZ Cedex FRANCE	Nature du produit Pe

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT			
Peinture à l'eau rétroréfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.			
Conditions limites d'application * :	T° mini : 8 °C	T° maxi : 50 °C	Hygrométrie maxi : 85 %
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité)			

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et un distributeur pour saupoudrage.

DOSAGES PRODUITS			
DOSAGES APPLIQUES :			
<u>PRODUIT :</u>		Dosage humide	
Produit de base	100 %	460 g/m²	
<u>SAUPOUDRAGE :</u>		Dosage utile	
Billes Saupoudrées	(- 500 180 WBP - SOVITEC)	100 %	270 g/m²
N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile			
CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :			
T° air : 19 °C	T° sol : 29 °C	Hygrométrie : 72 %	Vent : 8 km/h
		TEMPS DE SECHAGE : 4 min	

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.63 g/ml	36.9 %	74.5 %	

RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL												
CARACTERISTIQUES DU SITE :		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS		PR	15.36	à	16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : BETON BITUMINEUX				Application en : 2016 - R285		PMT : 0.99 mm				2016	8695	17
										2017	8124	17

CARACTERISATION DU PRODUIT :					
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)					
Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
Nb de passages de roues	RI	SRT	Chromaticité		Qd
Exigences :	(mcd.m-2.lx-1)		(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
	150	0.45			100
Etat neuf	444	0.57	0.3272	0.3450	187
(P1) 50000	290	0.52	0.3313	0.3492	125
(P2) 100000	423	0.49	0.3301	0.3482	133
(P3) 200000	338	0.53	0.3285	0.3468	121
(P4) 500000	252	0.45	0.3261	0.3446	127
(P5) 1000000	248	0.50	0.3276	0.3464	135
(P6) 2000000	154	0.53	0.3284	0.3468	121
(P6) 2000000	Classe R3	Classe S1	/		Classe Q2
ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)					
Organisme Technique représenté par : CEREMA					
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /					

MARQUAGE DES PRODUITS		VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :		Fiche établie par le CEREMA - Dter NP	
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine		Le 19/03/2019	
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :		Le Fabricant (Nom et Visa) :	
		Le 27/03/2019	

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

Association pour la Certification et la Qualification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005

Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08

tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax: +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr

APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140