

MARQUE NF - EQUIPEMENTS DE LA ROUTE		
FICHE TECHNIQUE PRODUITS DE MARQUAGE DE CHAUSSEES (type I)		
établie en application de l'annexe technique n°1 au référentiel de certification - Révision n°13 et selon les exigences NF EN 1436 et NF EN 1824		
ADMISSION N°	<b>1RH1303S2</b>	du <b>12/11/2012</b>
		MISE A JOUR du <b>01/03/2016</b>
SOCIETE TITULAIRE		PRODUIT
<b>SIGNAUX GIROD</b>		<b>ACACIA Route And Go !</b>
BP 30 004 - BELLEFONTAINE 39 401 MOREZ Cedex FRANCE		Nature du produit <b>Ps</b>

DESCRIPTION ET USAGE DU PRODUIT		
Peinture solvantée rétro réfléchissante de couleur blanche, pour marquages routiers et urbains, sur revêtements hydrocarbonés. Application en une seule passe. Le produit est saupoudré avec des microbilles.		
Conditions limites d'application * :	T° mini : <b>5 °C</b>	T° maxi : <b>40 °C</b> Hygrométrie maxi : <b>80 %</b>
(* : Indications fournies par le fabricant sous sa responsabilité )		

MATERIELS DE MISE EN OEUVRE
Machine automotrice avec un pistolet et 2 distributeurs indépendants pour saupoudrage et injection

DOSAGES PRODUITS		
DOSAGES APPLIQUES :		
<b>PRODUIT :</b>		
Produit de base	100 %	Dosage humide 305 g/m²
<b>SAUPOUDRAGE :</b>		
Billes Saupoudrées (- 425-125 AC90 (MB3A1TAC90) - POTTERS )	60 %	Dosage utile 665 g/m²
Billes Injectées (- 600-125 AC90 (MB3B2TAC90) - POTTERS )	40 %	

N.B : le dosage consommé des produits de saupoudrage est toujours supérieur au dosage utile

CONDITIONS ATMOSPHERIQUES :		
T° air : <b>22 °C</b>	T° sol : <b>27 °C</b>	Hygrométrie : <b>46 %</b> Vent : <b>5 km/h</b> TEMPS DE SECHAGE : <b>9 min</b>

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION				
Produit	Masse Volumique	Teneur en cendres	Extrait sec	Bille Anneau
Produit de base	1.70 g/ml	51.0 %	79.1 %	




RESULTATS DE L'ESSAI CONVENTIONNEL									
<b>CARACTERISTIQUES DU SITE :</b>		N2	OISE	Chaussée PROVINCE>PARIS	PR 15.36	à 16.28	Année	Trafic (véh/j)	% PL
Nature du revêtement : <b>BETON BITUMINEUX</b>				Application en : <b>2011 - R259</b>		<b>PMT : 0.95 mm</b>	<b>2011</b>	<b>8100</b>	<b>18</b>

**CARACTERISATION DU PRODUIT :**  
(Produit temporaire: avant 6 mois, Produit permanent de P1 à P5: après 1 cycle climatique, Produit permanent P6: après 2 cycles climatiques)

Classe de roulage	Visibilité de nuit	Adhérence	Visibilité de jour		
			Chromaticité		Qd
Nb de passages de roues	RI	SRT	(x)	(y)	(mcd.m-2.lx-1)
Exigences :	150	0.45	100		
Etat neuf	284	0.58	0.3213	0.3407	150
(P2) 100000	292	0.57	0.3230	0.3411	135
(P3) 200000	211	0.53	0.3242	0.3424	116
(P4) 500000	230	0.57	0.3218	0.3403	121
(P5) 1000000	164	0.54	0.3220	0.3405	110
<b>(P5) 1000000</b>	<b>Classe R3</b>	<b>Classe S2</b>	<b>/</b>		<b>Classe Q2</b>

ESSAIS ET CONSTATATIONS REALISES PAR LE CEREMA - Direction Territoriale Nord Picardie site de Saint-Quentin (accrédité COFRAC sous le n°1-5710)

Organisme Technique représenté par: CEREMA  
Cité des Mobilités - 25, Avenue François Mitterrand - CS 92803 - 69674 BRON Cédex Tel : +(33)4 72 14 30 30 Fax : /

MARQUAGE DES PRODUITS	VISAS	
Conformément aux annexes de certification "Signalisation horizontale", chaque produit et/ou emballage élémentaire doit être marqué de façon indélébile. Ce marquage comporte :	Fiche établie par le CEREMA - Dter NP	Le Fabricant (Nom et Visa) :
* l'appellation du produit, le numéro d'admission, le numéro de lot, la date de fabrication exprimée en clair, la masse nette ou la surface pour les produits préfabriqués, le nom du titulaire et l'identification de l'usine	  Le 01/02/2016	 Le 24/02/2016
* le graphisme défini par la charte graphique de l'AFNOR tel que représenté ci-contre :		

LA PRESENTE FICHE TECHNIQUE DELIVREE PAR L'ASCQUER N'EST PAS UTILISABLE SEULE.  
ELLE DOIT ETRE OBLIGATOIREMENT PRESENTEE ACCOMPAGNEE DE L'ATTESTATION DE DROIT D'USAGE NF EN COURS DE VALIDITE

ASociation pour la Certification et la QUalification des Equipements de la Route - Enregistrée à PARIS le 11 mars 2011 sous le n° W921000005  
Siège social : 58, Rue de l'Arcade - 75384 Paris Cedex 08  
tél : +33 (0)1 40 08 17 00 - fax : +33 (0)1 40 08 00 30 - mel : contact@ascquer.fr - site : www.ascquer.fr  
APE 9499 Z - SIRET 398 289 140 00038 - TVA intracommunautaire 94 398 289 140